

適合産業分野


製パン (ビスケット/クッキー), 製パン (食パン), ペストリー

適合用途

パン生地搬送, 食品の加工/搬送

製品特性

寸法安定性, 非付着性



製品構造/設計	
搬送側 (材質)	ポリエステル(PET)/綿 (CO) 織布
搬送側 (表面)	織布
搬送側 (付着性)	非付着性
搬送側 (色調)	ホワイト
心体層 (材質)	ポリエステル(PET)/綿 (CO) 織布
プライ数	2
走行側/プリー側 (材質)	ポリエステル(PET)/綿 (CO) 織布
走行側/プリー側 (表面)	織布
走行側/プリー側 (付着性)	非付着性
走行側/プリー側 (色調)	ホワイト

製品特性	
帯電防止機能	×
ジョイントに接着剤が不要	はい
難燃性	×
食品適合 FDA	○、21CFR parts 170-199準拠。 制限内容などの詳細はハバジット法令遵守宣言を参照ください。
食品適合 USDA	無効
食品適合(EU適合)	○、欧州委員会規則 (EC) No.1935/2004および(EU) No 10/2011、または各国内の食品接触法規に準拠。制限内容などの詳細はハバジット法令遵守宣言を参照ください。
その他の適合/承認	Japanese Food Regulation (MHLW Notification No. 370) Halal certified

技術データ			
ベルト厚さ	1.8 mm	0.07 inch	
ベルト重量	1.6 kg/m ²	0.328 lb/sqft	
1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181)	5.0 N/mm	29 lbf/in	
1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155 / EN ISO 21181)	3.2 N/mm	18 lbf/in	
許容温度 連続使用 (最低)	-30 °C	-22 °F	
許容温度 連続使用 (最高)	80 °C	176 °F	
Coefficient of friction (pulley side / steel driving pulley)	0.15 -		
Coefficient of friction (pulley side / driving pulley with friction cover)	0.35 -		
Coefficient of friction (pulley side / pickled steel slider bed)	0.25 -		
Coefficient of friction (pulley side / phenolic resin slider bed)	0.25 -		
Coefficient of friction (pulley side / stainless steel slider bed)	0.15 -		
製造巾	2400 mm	94.49 inch	

Joining related properties

標準ジョイント方式	
フレックスプルーフ 20 x 80	標準用途向けマスタージョイント方式
フレックスプルーフ 10 x 80	ナイフエッジ/高負荷用途向けマスタージョイント方式
サーモフィックス	オプションジョイント方法-EUおよびFDA規制により食品が直接接触する用途には適していません。
らせん型メカファースト(プラスチックパイラル ロッドシステム)	オプション・ジョイント方式
Clipper UCM-36 SP	オプション・ジョイント方式
Clipper UCM-36 SLSP	オプション・ジョイント方式

[Link to JDS:](#)

標準ジョイント方式		フレックス プルーフ 20 x 80	フレックス プルーフ 10 x 80	サーモ フィックス	らせん型メ カファース ト(プラス チックス パイラル ロッド システム)	Clipper UCM-36 SP	Clipper UCM-36 SLSP
ナイフエッジ最小半径	mm inch		4 0.157				
最小ドラムノプーリ径	mm inch	20 0.79	20 0.79			50 1.97	25 0.98
逆屈曲がある場合の最小プーリ径	mm inch	30 1.18	30 1.18			50 1.97	30 1.18
単位巾当り許容引張強さ	N/mm lbf/in	8.0 46	8.0 46				
単位巾当り許容引張強さ (最高許容 温度時)	N/mm lbf/in	3.2 18	4.6 26				
スベリ台使用		○	○	○	○	○	○
キャリヤローラ		○	○	○	○	○	○
トラフ搬送		×	×	×	×	×	×
カーブ搬送		×	×	×	×	×	×
ナイフエッジ走行		×	○		×	×	×
低騒音性		○	○	○	○	○	○
金属検知器適用		○	○	○	○	○	○

数値はいずれも標準条件(23°C 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています

製品データシート (現在庫で終了) 13.08.2020

化学薬品耐性

「化学薬品耐性へのリンク <http://www.habasit.com/en/chemical-resistance.htm>

搬送方法

水平, 上昇傾斜

計算

殆どの用途に関して計算は必要ありません。計算する必要がある場合は、ハバジットまでお問い合わせ下さい。

推薦

初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい、ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい

詳細は ベルト/マシンテープの保管および取り扱いにおける必要事項を参照するか、ハバジットまでお問い合わせ下さい、日光/紫外線/粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。

この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気—ATEX95基準またはEU条例2014/34)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています。

製品グループ	織布ベルト
製品サブグループ	純織布ベルト
製品番号	H010100405

免責事項

製品の適用に関する免責事項 (全てのハバジット製品に適用され製品データシートに記載されます)

「本免責事項は、本書記載の製品(以下「本製品」といいます。)に関してハバジット社ならびにその関連会社、取締役、従業員、代理人および請負人(以下「ハバジット」と総称します。)にまたはこれらのために適用されます。安全上の警告を注意深く読み、推奨された安全予防措置に厳密に従ってください! 設置および操作マニュアルと同時に、本書やハバジット社発行カタログに記載された安全上の警告をご参照ください。本製品の用途、使用方法、性能に関するすべての表示や情報は、しかるべき配慮と注意をもって提示される推奨ですが、本製品の完全性、正確性または特定目的に対する適合性に関していかなる類の表明または保証をするものではありません。ここで示されたデータは、試験室における小規模試験装置を標準条件で稼働させた結果に基づいたものであり、産業用途における製品性能とは必ずしも対応するものではありません。新しい知見および経験により、短期間にまた予告なしに再評価や変更が行われることがあります。

ハバジットによる明示的な保証(当該保証が明示または黙示の他のすべての保証に代わる唯一のもので)がある場合を除いて、本製品は「現状のまま」提供されます。ハバジットは、明示または黙示のその他一切の保証(商品性、特定目的に対する適合性、権利侵害がないことに対するまたは取引過程、使用方法もしくは商習慣から生じる黙示の保証を含みますが、これらに限られません。)を行うものではありません。これら一切の保証は、適用される法律によって認められる限度において、ここに除外されます。産業用途の使用条件はハバジットが制御できるものではないので、ハバジットは処理実績および作業量に関する表示を含め、本製品の適合性および処理能力に関する責任はこれを一切負いません。」